

# IMS Meh.osobine DOMO R

---

**Tomiek, Mario**

## **Supplement / Prilog**

*Publication year / Godina izdavanja:* **2018**

*Permanent link / Trajna poveznica:* <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:580632>


*Rights / Prava:* [In copyright](#)/[Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja:* **2025-03-10**



*Repository / Repozitorij:*

[University North Digital Repository](#)



**Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd**  
**Centralna laboratorija za ispitivanje materijala**  
**Laboratorija za drvo i sintetičke materijale**

Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 43  
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782  
www.institutims.rs

# IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. DSM 0130/16

**Predmet ispitivanja:**

Izolacija od mineralne vune oznake  
"DOMO"

**Naručilac:**

SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI PROIZVODI  
ISOVER  
Bul. Mihajla Pupina 115d  
11070 Novi Beograd

**Zahtev/Ponuda/Ugovor:**

Ponuda - IMS br.41-11707 od 12.08.2016.

**Sadržaj:**

Ukupno 3 strane

**Uzorkovanje izvršio:**

proizvođač iz magacina gotovih proizvoda

**Izveštaj odobrio:**


Laboratorija za drvo i sintetičke materijale,



Rukovodilac

Grujica Novaković, dipl. ing.

Beograd, 20.09.2016. godine



**INSTITUT IMS AD  
BEOGRAD**

## 1. OPŠTI PODACI

### 1.1 Predmet ispitivanja

Izolacija od mineralne vune oznake "DOMO"  
Naručilac: SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI PROIZVODI ISOVER,  
Bul.Mihajla Pupina 115d, 11070 Novi Beograd  
Proizvođač: "Saint Gobain Construction Products Rus LLC", Russia

### 1.2 Metod ispitivanja

Izvršena su sledeća merenja prema standardu SRPS U.M9.015:1998

- 1.2.1 kontrola mera uzoraka,
- 1.2.2 zapreminska masa,
- 1.2.3 zatezna čvrstoća


### 1.3 Merna i regulaciona oprema

- 1.3.1 Merna traka u kućištu tip "710P", dužine 3m;
- 1.3.2 Pomično merilo-digitalno, "SYLVAC", merni opseg (0÷150) mm, rezolucija 0.01mm;
- 1.3.3 Tehnička vaga "KERN", Nemačka, tip "6200-2NM", merni opseg 0÷6200g, rezolucije 0.01g, klase tačnosti (I);

### 1.4 Uzorak za ispitivanje

-Uzorak za ispitivanje - 2 rolne deklariranih dimenzija 7500 x 1200 x 50 (u mm) je preuzet iz GFT laboratorije u Laboratoriju za drvo i sintetičke materijale dana 26.08.2016.god., što je evidentirano u zapisniku o uzorkovanju, prijemu, čuvanju i šifriranju uzoraka - LZ 259 br.104/16 od 26.08.2016.

-Izveštaj o ispitivanju je izdat dana 20.09.2016.god



INSTITUT IMS AD  
BEOGRAD

## 2. REZULTATI ISPITIVANJA

mere (izmerena sr.vr. širine, dužine i debljine) (mm)		zapreminska masa, (izmerena sr.vr.) (kg/m <sup>3</sup> )	zatezna čvrstoća (N/mm <sup>2</sup> )
dužina	7510	12.3	0.0058
širina	1205		
debljina	52		

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja osim ako je izvršeno u prisustvu predstavnika Laboratorije. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje materijala.

Beograd, 20.09.2016. godine

Rukovodilac ispitivanja

Miodrag Pavlović, dipl.ing.tehn.